

Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil

Universalus priežiūros aliejus gaiviai ir nepakartojamai išvaizdai

RMC Universal Maintenance Oil – tai priežiūros produktas, skirtas atnaujinti medieną, kuri buvo dengta „Rubio Monocoat Oil“ alyva, taip pat atšviežinti apsaugą kitais aliejais dengtos medienos paviršius. „RMC Universal Maintenance Oil“ puoselėja medieną, suteikia šviežumo įspūdį (satininį švytėjimą) ir padidina atsparumą skysčiams. Šis produktas itin tinka „padidinto intensyvumo“ vietose, kuriose reikia papildomos apsaugos (pvz., viešosiose patalpose, biuruose, restoranuose, viešbučiuose ir kt.).



Universal Maintenance Oil yra „Pure“, „White“ ir „Black“ spalvų, kurias galima pasirinkti atsižvelgiant į apdorojamo paviršiaus spalvą.

INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ

› Specifinės charakteristikos

- Universalus panaudojimas
- Suteikia papildomą apsaugą
- Prideda blizgesio
- 0% Lakiųjų organinių junginių

› Techninės charakteristikos

- Fizinė būklė (20°C): skystis
- Natūralių aliejų mišinys
- Tankis: 0,93 - 1,4 g/cm³
- Pliūpsnio temperatūra: > 65°C
- Lakiųjų organinių junginių kiekis: 0 g/L

DŽIŪVIMO LAIKAS	6 - 8 h
SUKIETĖJIMO LAIKAS	48 h
TINKA	Visiems alyva dengtiems mediniams paviršiams
IŠEIGA	0,5 L = 75-100 m ² *
DARBINĖ TEMPERATŪRA	8 - 30 °C
PATALPOS DRĖGNUMAS DARBO METU	40 - 60%
SANDĖLIAVIMAS	Produktą galima laikyti iki 12 mėnesių. Laikyti sausoje vietoje ir originalioje pakuotėje. Saugoti nuo šalčio.
VALYMAS	Ne anksčiau kaip po 48 valandų drėgnu skudurėliu. Po 7 dienų su Soap arba Surface Care.

PASTABA	Naudokite labai mažai produkto, kad paviršius netaptų lipnus. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą.
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

** Ši išeiga yra tik orientacinė. Rezultatai priklauso nuo medienos rūšies, nusidėvėjimo ir paruošimo būdo. Visada rekomenduojama padaryti pavyzdį, kad būtų galima tiksliai apskaičiuoti išeią.*

PADENGIMO INFORMACIJA

> Naudojimo instrukcijos

> Baldams, laiptams, stalviršiams

ŽINGSNIS 1. Kruopščiai pašalinkite purvą ir dulkes nuo paviršiaus.

ŽINGSNIS 2. Purškite Rubio Surface Care ant paviršiaus.

ŽINGSNIS 3. Nuvalykite paviršių šluoste arba mikropluošto paduku.

ŽINGSNIS 4. Leiskite paviršiui išdžiūti (\pm 15 minučių). Dėmesio: nepalikite vandens ant paviršiaus, nuvalykite šluoste. Naudokite paviršių kai visiškai išdžius.

ŽINGSNIS 5. Universal Maintenance Oil gerai išmaišykite, kol susidarys vienalytis mišinys.

ŽINGSNIS 6. Teptuku užtepkite nedidelį kiekį aliejaus ir paskleiskite smėlio arba raudonos spalvos Rubio Monocoat Scrubby padu arba rankiniu šlifuoekliu su mažu smėlio spalvos arba raudonu 5,9 colio Rubio Monocoat paduku (taip pat galite naudoti Rubio Monocoat lygintuvėlio formos paduką mažesniems objektams ir kampuose). Pageidautina dirbti 2–4 m² plotuose (plotuose, kuriuos galite baigti per \pm 15 minučių).

ŽINGSNIS 7. Užtepus leiskite kelias minutes susigerti, tada nuvalykite visą aliejaus perteklių šluoste arba rankiniu šlifuoekliu su mažu baltu 5,9 coliu Rubio Monocoat padu. Kiekvieną apdorotą vietą reikia sausai nušluostyti per 15 minučių. Po nuvalymo paviršius neturi būti lipnus.

> Grindims

ŽINGSNIS 1. Kruopščiai pašalinkite purvą ir dulkes nuo paviršiaus.

ŽINGSNIS 2. Į kibirą su 10 litrų vandens įpilkite ne daugiau kaip 50–100 ml Rubio Soap.

ŽINGSNIS 3. Nuvalykite paviršių šluoste arba mikropluošto paduku.

- Patarimas: geriausia dirbti su dviem kibirais: vienas su muilo mišiniu, o kitas su švariu vandeniu, kad nuplauti nešvarumus nuo šluostės ar paduko.

ŽINGSNIS 4 . Nuskalaukite vandeniu. Dėmesio: nepalikite vandens ant paviršiaus, nuvalykite šluoste.

ŽINGSNIS 5 . Leiskite paviršiui išdžiūti (± 15 minučių). Vaikščioti ant paviršiaus galim kai visiškai išdžius.

ŽINGSNIS 6 . Universal Maintenance Oil gerai išmaišykite, kol susidarys vienalytis mišinys.

ŽINGSNIS 7 . Dirbkite nuo 5 iki 10 m² plotais. Pradėkite kiekvieną plotelį apdorodami kraštus smėlio arba raudonos spalvos padu. Tada teptuku kas 0,5 metro užtepkite nedidelį kiekį Universal Maintenance Oil. Paskleiskite produktą medienos kryptimi poliravimo aparatu su smėlio arba raudonu 16 colių padu.

ŽINGSNIS 8 . Nuvalykite visą aliejaus perteklių šluoste arba poliravimo aparatu su baltu 16 colių padu.

ŽINGSNIS 9 . Pabaigoje visą plotą dar kartą patrinkite poliravimo aparatu su nauju baltu padu. Paviršius nebeturi jaustis lipnus.

> Patarimai ir pastebėjimai

- Prieš naudojimą gerai išmaišyti.
- Naudojant kelias pakuotes vienai plokštumai, rekomenduojama alyvą sumaišyti tarusavyje, kad rezultatas būtų tolygus.
- Kai paviršiai per daug nusidėvėję arba spalva yra pažeista, priežiūros darbus rekomenduojama atlikti tos pačios spalvos „RMC Oil Plus 2C“ alyva.

> Pakuotės

- 20ml, 100ml, 0,5L




ĮSPĖJIMAS

Audiniai ir kiti alyvavimo įrankiai, prisotinti alyva, gali savaime užsidegti. Po naudojimo juos reikia praskalauti vandenyje prieš išmetant.


PASTABA

Produktas jokia būdu negali būti skiedžiamas!

> Susiję produktai



Rubio Monocoat
Universal Soap



Rubio Monocoat Oil
Plus 2C

› Sertifikatai



Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite ant pakuotės ir saugos duomenų lapą.

Norėdami pamatyti visą mūsų vidaus ir išorės medienos apsaugos ir padengimo gaminių asortimentą, apsilankykite

www.rubimonocoat.com

LIABILITY: It is the user's responsibility to establish, through his own tests, whether the product is suitable for the chosen application. In no case can Muylle Facon NV be held liable for any consequential damage. The information above may be subject to changes, which will be published in the updated versions of the technical data sheet. We cannot be held liable for poor results due to causes that are not related to the quality of the product. This technical information has been drawn up based on the currently available information and knowledge. The most recent technical data sheets can be requested or are available on the website. Date of TDS: 11/04/2022. Check the safety information before using the product.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIUM)

Phone +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com